

RAL 6021 (BLAßGRÜN)



Alle lieferbaren **1K Kunstharz Zink-Phosphatgrund Grundierungen** finden Sie hier.

Alle lieferbaren **2K EP-Metallgrund Grundierungen** finden Sie hier.

Achtung: Die Farabbildungen sind nur Anhaltspunkte, daher nicht verbindlich.

Die Farbtöne werden speziell für Sie gemischt. Umtausch und Rücknahme sind ausgeschlossen.



1K KUNSTHARZ ZINK-PHOSPHATGRUND

Lösemittelhaltige 1K Kunstharz Grundierung. Schnelltrocknend mit hohem Rostschutz. Temperaturbeständig bis 80° C. Für Brandschutzsysteme bis F 90 geeignet. Universell überlackierbar. Hohe Ergiebigkeit und leicht zu verarbeiten.

Untergründe: Stahl, Holz.

Zum Streichen, Rollen und Spritzen z.B. für Türen, Tore, Zäune, Behälter, Regale, Hebebühnen, Maschinen, Gastanks, Heizkörper, Rohre.

Verbrauch ca. 150 - 200 g/m².

Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gebinde |
|----------|--------------------------|---------|
| 207 7772 | 1K KH Zink-Phosphatgrund | 1 kg |
| 207 7773 | 1K KH Zink-Phosphatgrund | 3 kg |



1K KUNSTHARZ-DECKLACK

Lösemittelhaltiger 1K Decklack auf Kunstharzbasis. Schnelltrocknend, schlag- und stoßfest. Temperaturbeständig bis 80° C. Universell überlackierbar. Hohe Ergiebigkeit und leicht zu verarbeiten.

Untergründe: Grundierte Flächen, Stahl, Holz.

Zum Streichen, Rollen und Spritzen z.B. für Türen, Tore, Zäune, Behälter, Regale, Hebebühnen, Maschinen, Gastanks, Heizkörper, Rohre.

Verbrauch ca. 150 - 200 g/m².

Glanz: glänzend, seidenglänzend.

Ist Korrosionsschutz gefordert, empfehlen wir eine Korrosionsschutz-Grundierung (z.B. 1K-Phosphatgrund).

Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gebinde | Glanzgrad |
|----------|--------------------|---------|----------------|
| 207 7770 | 1K KH-Decklack | 1 kg | glänzend |
| 207 7774 | 1K KH-Decklack | 3 kg | glänzend |
| 207 7775 | 1K KH-Decklack | 1 kg | seidenglänzend |
| 207 7779 | 1K KH-Decklack | 3 kg | seidenglänzend |



2K EP-METALLGRUND

Lösemittelhaltige 2K-Epoxidharzgrundierung mit höchstem Korrosionsschutz und bester Haftung. Temperaturbeständig bis +80° C. Universell überlackierbar. Ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit.

Untergründe: Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, NE-Metalle.

Zum Streichen, Rollen und Spritzen, z.B. für Türen, Tore, Zäune, Hebebühnen, Carports, Holz, Behälter, Gastanks. Verbrauch ca. 200 - 250 g/m².

MV 5 : 1 mit EP-Härter 0,2 kg = Art.-Nr. 207 6481

Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gebinde |
|----------|--------------------|---------|
| 207 7776 | 2K EP-Metallgrund | 1 kg |
| 207 7777 | 2K EP-Metallgrund | 3 kg |



2K PU-EINSCHICHTLACK

Lösemittelhaltiger 2K PUR Einschicht-Decklack. Schnell trocknend, ausgezeichnete Haftung und sehr guter Korrosionsschutz.

Temperaturbeständig bis +80° C. Hohe Ergiebigkeit und leicht zu verarbeiten.

Untergründe: Grundierte Flächen, Stahl, Aluminium, Holz.

Zum Streichen, Rollen, Spritzen z.B. für Türen, Tore, Behälter, Regale, Hebebühnen, Maschinen, Gastanks, Heizkörper, Rohre, Bodenmarkierungen (nur 2K PU-Lack, keine Grundierung).

Verbrauch ca. 200 - 250 g/m².

Glanz: glänzend, seidenglänzend, matt.

MV 10 : 1 mit PU-Härter 0,1 kg = Art.-Nr. 207 6479

Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Gebinde | Glanzgrad |
|----------|----------------------|---------|----------------|
| 207 7781 | 2K PU-Einschichtlack | 1 kg | glänzend |
| 207 7782 | 2K PU-Einschichtlack | 3 kg | glänzend |
| 207 7783 | 2K PU-Einschichtlack | 1 kg | seidenglänzend |
| 207 7784 | 2K PU-Einschichtlack | 3 kg | seidenglänzend |
| 207 7778 | 2K PU-Einschichtlack | 1 kg | matt |
| 207 7780 | 2K PU-Einschichtlack | 3 kg | matt |

