

## TEROSON MS 930

**TEROSON®**

### Strukturelles Kleben - Silanmodifizierte Polymere, FDA Status, Germanischer Lloyd

#### Ihre Vorteile:

- Weich-elastisch
- UV- und witterungsbeständige Dichtung
- Universell einsetzbar
- FDA-Status
- BSS 7239

#### Technische Daten:

- Konsistenz: Pastös, thixotrop
- Härte Shore A (DIN EN ISO 868): 30
- Durchhärtung in den ersten 24 h: 4 mm
- Hautbildungszeit: 25 - 40 min.
- Zugfestigkeit (DIN 53504): 1,0 MPa
- Bruchdehnung (DIN 53504) 250%
- Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +80°C

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Farbe
404 0824	TEROSON MS 930	310 ml	schwarz
668 4113	TEROSON MS 930	310 ml	weiß