

BRUNOX® 1-K-FILLER



BRUNOX® 1-K-Filler ist der Füll- & Haftgrund zwischen BRUNOX® epoxy® und der Endlackierung. Farbton siehe Etikett.

BRUNOX® 1-K-Filler eignet sich zum Grundieren, Vorlackieren von Metallflächen. Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken.

Bei Rostbefall, Vorbehandlung mit BRUNOX® epoxy® Spray:

Lösen Rost bis auf Porenrost abschleifen. Falls der zu behandelnde Untergrund nicht fettfrei ist, ausschließlich mit Aceton reinigen, keinesfalls Silikonentferner oder Nitroverdünnung verwenden. Rostpartikel mit Druckluft entfernen. BRUNOX® epoxy® Spray einmal flächendeckend aufsprühen. Probesprühen. Sprühentfernung ca. 25 cm. Der Porenrost wird neutralisiert und gestoppt. Nach ca. 1 Stunde bildet sich eine seidenmatt glänzende, schwarze BRUNOX® epoxy® - Schicht. Diese muss fingernagelhart sein. Wenn nötig, kleinere Unebenheiten oder Dellen ausspachteln. Min einem 400er Schleifpapier oder 600er Scotch-Brite™ bis auf den umgewandelten Porenrost herunterschleifen. Oberfläche mit Pressluft säubern.

Weiterbearbeitung mit BRUNOX® 1-K-Filler:

BRUNOX® 1-K-Filler wird flächendeckend appliziert. Dose 3 Minuten schütteln. Probesprühen. Sprühentfernung ca. 25 cm. Dünne Schichten sprühen. Staubtrocken nach 20 Minuten; Griffest nach 30 Minuten; Schleifbar nach 2 -4 Stunden. Sind kleine Vertiefungen oder poröse Spachtelstellen sichtbar, wird durch mehrfach dünnes Applizieren und Schleifen der Untergrund egalisiert. Oberfläche mit einem 400er Schleifpapier oder 600er Scotch-Brite™ schleifen. Oberfläche mit Pressluft säubern. BRUNOX® 1-K-Filler ist mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken überlackierbar.



282 7706

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt |
|----------|--------------------|--------|
| 282 7706 | BRUNOX® 1-K-Filler | 400 ml |