

RAL 1012 (ZITRONENGELB)



Alle lieferbaren **1K Kunstharz Zink-Phosphatgrund Grundierungen** finden Sie hier.

Alle lieferbaren **2K EP-Metallgrund Grundierungen** finden Sie hier.

Achtung: Die Farbbildungen sind nur Anhaltspunkte, daher nicht verbindlich.

Die Farbtöne werden speziell für Sie gemischt. Umtausch und Rücknahme sind ausgeschlossen.



1K KUNSTHARZ ZINK-PHOSPHATGRUND

Lösemittelhaltige 1K Kunstharz Grundierung. Schnelltrocknend mit hohem Rostschutz. Temperaturbeständig bis 80° C. Für Brandschutzsysteme bis F 90 geeignet. Universell überlackierbar. Hohe Ergiebigkeit und leicht zu verarbeiten.

Untergründe: Stahl, Holz.

Zum Streichen, Rollen und Spritzen z.B. für Türen, Tore, Zäune, Behälter, Regale, Hebebühnen, Maschinen, Gastanks, Heizkörper, Rohre.

Verbrauch ca. 150 - 200 g/m².

Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebinde
207 6642	1K KH Zink-Phosphatgrund	1 kg
207 6643	1K KH Zink-Phosphatgrund	3 kg



1K KUNSTHARZ-DECKLACK

Lösemittelhaltiger 1K Decklack auf Kunstharzbasis. Schnelltrocknend, schlag- und stoßfest. Temperaturbeständig bis 80° C. Universell überlackierbar. Hohe Ergiebigkeit und leicht zu verarbeiten.

Untergründe: Grundierte Flächen, Stahl, Holz.

Zum Streichen, Rollen und Spritzen z.B. für Türen, Tore, Zäune, Behälter, Regale, Hebebühnen, Maschinen, Gastanks, Heizkörper, Rohre.

Verbrauch ca. 150 - 200 g/m².

Glanz: glänzend, seidenglänzend.

Ist Korrosionsschutz gefordert, empfehlen wir eine Korrosionsschutz-Grundierung (z.B. 1K-Phosphatgrund).

Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebinde	Glanzgrad
207 6644	1K KH-Decklack	1 kg	glänzend
207 6645	1K KH-Decklack	3 kg	glänzend
207 6639	1K KH-Decklack	1 kg	seidenglänzend
207 6646	1K KH-Decklack	3 kg	seidenglänzend



2K EP-METALLGRUND

Lösemittelhaltige 2K-Epoxidharzgrundierung mit höchstem Korrosionsschutz und bester Haftung. Temperaturbeständig bis +80° C. Universell überlackierbar. Ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit.

Untergründe: Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, NE-Metalle.
Zum Streichen, Rollen und Spritzen, z.B. für Türen, Tore, Zäune, Hebebühnen, Carports, Holz, Behälter, Gastanks.
Verbrauch ca. 200 - 250 g/m².

MV 5 : 1 mit EP-Härter 0,2 kg = Art.-Nr. 207 6481

Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebinde
207 6647	2K EP-Metallgrund	1 kg
207 6650	2K EP-Metallgrund	3 kg



2K PU-EINSCHICHTLACK

Lösemittelhaltiger 2K PUR Einschicht-Decklack. Schnell trocknend, ausgezeichnete Haftung und sehr guter Korrosionsschutz. Temperaturbeständig bis +80° C. Hohe Ergiebigkeit und leicht zu verarbeiten.

Untergründe: Grundierte Flächen, Stahl, Aluminium, Holz.
Zum Streichen, Rollen, Spritzen z.B. für Türen, Tore, Behälter, Regale, Hebebühnen, Maschinen, Gastanks, Heizkörper, Rohre, Bodenmarkierungen (nur 2K PU-Lack, keine Grundierung).
Verbrauch ca. 200 - 250 g/m².

Glanz: glänzend, seidenglänzend, matt.

MV 10 : 1 mit PU-Härter 0,1 kg = Art.-Nr. 207 6479

Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebinde	Glanzgrad
207 6649	2K PU-Einschichtlack	1 kg	glänzend
207 6652	2K PU-Einschichtlack	3 kg	glänzend
207 6653	2K PU-Einschichtlack	1 kg	seidenglänzend
207 6655	2K PU-Einschichtlack	3 kg	seidenglänzend
207 6651	2K PU-Einschichtlack	1 kg	matt
207 6648	2K PU-Einschichtlack	3 kg	matt

