

TEROSON EP 5020 TR FAST

- Einzigartiger kalt applizierter 2 -Komponenten-Zinnlotersatz
- Mischverhältnis 2:1
- Hervorragende Schleifbarkeit
- Ausgezeichnet standfest
- Aushärtezeit: 15 Minuten (bei Objekttemperatur von 60°C)
- Lufttrocknung 2 Stunden bei 23 °C
- kein Schrumpfen

TEROSON



870 2042



224 1023

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
870 2042	TEROSON EP 5020 TR Fast	50 ml
224 1023	manuelle Dosierpistole 2:1	...
261 4580	Statikmischer klein	...