

### EPOXY ZINKSTAUB PRIMER

Ist ein 2K Zinkstaub Epoxy Primer DTM mit exzellenter Haftung und hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften auf gestrahltem Stahluntergrund. Dieser Zinkstaub Epoxy Primer ist Chromat- und bleifrei, ist für Luft- und forcierte Trocknung geeignet. Das Produkt kann als „Nass in Nass“ Primer und für höhere Schichten bis 100µm eingesetzt werden. Mit den empfohlenen Decklacken muss überlackiert werden. Merke: Die Schichtstärke des Primers sollte 3x höher sein wie die Rautiefe der gestrahlten Fläche. Passender Härter ist AP402.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung          | Typ   |
|----------|-----------------------------|-------|
| 980 0036 | Epoxy Zinkstaub Primer grau | FP402 |