

UNIVERSALPFLASTER

VULKANISIERZEMENT ORANGE (PCO)

Der neue **PREMA Vulkanisierzement Orange** kann sowohl zur Kalt- als auch für die Heißvulkanisation genutzt werden. Die Vulkanisationstemperatur geht von 18°C (64°F) bei der Kalt- und bis 150°C (300°F) bei der Heißvulkanisation. Enthält keine ozonabbauenden Chemikalien und ist trotz des geringen Gewichtes sehr ergiebig. PCO ist lange lagerfähig und bietet hohe Haftwerte bei allen Anwendungsmöglichkeiten. PCO nicht verdünnt verwenden!

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Gebindegröße
577 0500	Vulkanisierzement Orange	PCO-8	240 ml
577 0501	Vulkanisierzement Orange	PCO-32	966 ml



Vulkanisierzement Orange