

## LÖTDRAHT, SPENGLERLOT



DIN 8511 F-SW 21/EN 29453/29454, Zinnlot mit starker Heizkraft und sehr hoher Zugfestigkeit für höher beanspruchte Metallverbindungen an Karosserieblechen, Verschlusslötungen usw., das Flussmittel ist wasserlöslich, die Rückstände sind zu entfernen.

- Zinngehalt 40%
- L-Pb60Sn40
- Schmelzpunkt ca. 183 - 215 °C



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmessung mm	Inhalt/Packung
879 0226	Tinol Lötdraht	2,0	100 g
879 0233	Tinol Lötdraht	2,0	500 g