

UNTERBODEN-SCHUTZWACHS CARTECHNIC



Eigenschaften:

- Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühnebel nach DIN 50021: 500 Stunden ohne Rostunterwanderung
- Selbstheilungseigenschaften durch Verfließen bei geringen Beschädigungen
- Da keine Füllstoffe zum Einsatz kommen, kann praktisch keine Wasseraufnahme durch Kapillarwirkung vorkommen
- Ergiebigkeit: 1,5 m²
- Staubtrocken nach 3 Stunden
- Durchgetrocknet nach >6 Stunden
- Temperaturbeständigkeit von -25° C bis 80° C
- Auf Wachsbasis

Einsatzgebiete:

- Cartechnic Unterboden-Schutzwachs wird hauptsächlich im Bereich von Unterböden im KFZ Bereich eingesetzt. Durch eine wachsartige Schicht wird das Fahrzeug gegen mechanische und chemische Beanspruchungen wie Steinschläge, Streusalz, Wasser etc. geschützt und somit vor allem Korrosion verhindert.

Anwendung:

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Vor der Anwendung Schmutz, Fett und Rost entfernen.
- Empfohlener Sprühabstand ca. 30 cm.
- Die empfohlene Auftragsstärke beträgt 200 bis 300 µm.
- Optimale Verarbeitung bei 15° C bis 25° C.



273 5172

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Inhalt
273 5172	Unterboden-Schutzwachs	hellbraun	500 ml
273 5195	Unterboden-Schutzwachs	hellbraun	1.000 ml