

## PROFILGUMMIKLEBER

# PETEC

Zur Innen- und Außenverklebung sowie auch für großflächige Verklebung von Gummiprofilen, Vollgummi, Schaumgummi, Naturgummi, Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC, Butylkautschuk, auch in Verbindung mit Holz, Aluminium, Stahl und Faserzementplatten, z.B. am Auto (Türgummis, Dichtungen, Dämm-Matten, Verkleidungen), Caravan, Boot sowie im Haushalt.

- beständig gegen Wassereinwirkung (auch Seewasser), Benzin, verdünnte Säuren und Laugen

### Technische Daten:

Basis: Polychloroprene

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C

Farbe: gelblich – transparent

Viskosität: ca. 3.000 mPa.s

Abluftzeit: 10 - 15 Min. bei Raumtemperatur

Kontaktklebezeit: 30 - 40 Min. bei Raumtemperatur

Aushärtung: 48 Std. bei Raumtemperatur

Zugscherfestigkeit: 3 N/mm<sup>2</sup>

Lagerfähigkeit: 24 Monate



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 4039	Profilgummikleber	70 ml.
224 4035	Profilgummikleber	350 ml