

LOCTITE® SI 5900



LOCTITE SI 5900 thixotrope Paste, schwarz, hervorragende Beständigkeit in Motoröl

Technische Daten:

- Farbe: Schwarz
- Einsatztemperaturbereich: -55°C bis +200°C
- Zugscherfestigkeit: 1,2 N/mm²
- Max. Spalt: 1mm
- Hautbildungszeit: 15 min.
- Durchhärtung in 24 h: 2,5mm
- Festigkeit: Niedrig
- Aushärtensystem: Feuchtigkeit (Silikon)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
601 1040	LOCTITE® SI 5900	50 ml