

TEROSON EP 5065 STRUKTURKLEBSTOFF

TEROSON®

Kurz-Info:

- Basis: 2K-Epoxidharz
- Topfzeit: ca. 60 Min.
- Aushärtezeit: Bei Raumtemperatur ca. 48 Std. oder 30 Min. bei 80 °C
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Lösungsmittelfrei
- Erhöhte Standfestigkeit

Beschreibung:

- Zum hochfesten Verkleben von metallischen Karosseriebauteilen, wie bspw. Dächer oder Seitenwände
- Verkleben von Stahlblech, Aluminium, KTL-Beschichtungen
- Punktschweißbar
- Generiert hervorragenden Korrosionsschutz auf blankem Metall
- Verbessertes Crashverhalten
- Erhöhte Tief- und Hochtemperaturfestigkeit



333 3809

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
333 3809	TEROSON EP 5065	198 ml
223 0710	Statikmischer gross	10 Stk./Beutel