

## WASH-PRIMER

PW170 Washprimer hat ätzende und passivierende Eigenschaften. Nicht unter Polyesterspachtel bzw. Polyesterspritzfüller oder auf thermoplastische TPA-Beschichtungen verwenden. Für alle Metalluntergründe geeignet, muß mit einem Füller isoliert werden und darf wegen seiner Feuchtigkeitsempfindlichkeit nicht als Transportgrundierung verwendet werden. Mischungsverhältnis 1:1 mit H170 Washprimer Härter.

### H170:

Spezieller Säurehärter, der nur in Verbindung mit Washprimer verwendet werden darf.

  
**OCTORAL**



607 5352

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Inhalt
607 5352	Wash-Primer	PW170	1 ltr.
607 5317	Härter für Washprimer	H170	1 ltr.