

EPOXY PRIMER BASIC

Ist ein grauer 2K Epoxy Primer für guten Korrosionsschutz, exzellenten Haftungseigenschaften und ist für Luft- und Ofentrocknung geeignet. Dieses Produkt hat eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven chemischen Wirkstoffen, Lösungsmitteln, Salz, und Frischwasser. Kann als Nass-in-Nass Primer bei 40-60µm nach 60 Minuten mit Decklack überlackiert werden. Der EP Primer kann bis zu 140µm aufgetragen werden, kann nach der Trocknung als Schleiffüller weiterverarbeitet werden oder bei einer Schichtstärke von 60 bis 140µm nach einer Abluftzeit von 10 bis 48 Std. überlackiert werden. Wie alle Epoxy Primer muss dieses Produkt mit Decklack beschichtet werden. Diese Grundierung ist speziell für die Direkt-auf-Metal-Anwendung entwickelt worden und ermöglicht die wirtschaftlichere Anwendung kleiner bis großer Objekte. Passender Härter ist AP404.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
980 0037	Epoxy Primer Basic grau	FP440